

POZICIJE 1, 3, 4, 5, 6		
DIMENZIJE mm	KLASA (EN 779:2012)	DEBLJINA mm
1070x50x1070	G-4	1.8
Ø 165x1230	G-4	1.8
Ø 165x1450	G-4	1.8
Ø 165x1260	G-4	1.8
800x1160	G-4	1.8
FILTER MEDIJ	poliester	
TIP	PES 3450-8/01 LZ SG	
TEŽINA	500 g/m ²	
PROPUSNOST VAZDUHA	200 l/dm ² /MIN/200Pa	
GUSTINA	0.28 g/cm ³	
ZATEZNA ČVRSTOĆA UZDUŽNO	>130 daN/5cm	
ZATEZNA ČVRSTOĆA POPREČNO	>110 daN/5cm	
IZDUŽENOST PRILIKOM PUCANJA UZDUŽNO	<20%	
IZDUŽENOST PRILIKOM PUCANJA POPREČNO	<25%	
MAX RADNA TEMPERATURA/KRATKOTRAJNI UDARI	150 °C/160 °C	
LZ - odobren za upotrebu u prehrambenoj industriji prema VO EU 10_2011		
SG - anti-adhezivni tretman		
POZICIJA 2		
DIMENZIJE (WxH) mm	KLASA (EN 779:2012)	DEBLJINA mm
Ø 160x900	G-4	2
FILTER MEDIJ	poliester	
TIP	PES 37855-8/01 ASC LZ SG	
TEŽINA	550 g/m ²	
PROPUSNOST VAZDUHA	140 l/dm ² /MIN/200Pa	
GUSTINA	0.28 g/cm ³	
ZATEZNA ČVRSTOĆA UZDUŽNO	>130 daN/5cm	
ZATEZNA ČVRSTOĆA POPREČNO	>100 daN/5cm	
IZDUŽENOST PRILIKOM PUCANJA UZDUŽNO	<20%	
IZDUŽENOST PRILIKOM PUCANJA POPREČNO	<40%	
MAX RADNA TEMPERATURA/KRATKOTRAJNI UDARI	150 °C/160 °C	
ASC - anti-statik tkanina		
LZ - odobren za upotrebu u prehrambenoj industriji prema VO EU 10_2011		
SG - anti-adhezivni tretman		